

Dr. Dietrich Müller GmbH, Zeppelinring 18, D-26197 Ahlhorn

## Elektro-Isolierstoffe

### Flexiso<sup>®</sup> PI FI 16000

---

**Eigenschaft:** Flexiso<sup>®</sup> PI FI 16000 ist eine hochfeste Polyimidfolie mit ausgezeichneten physikalischen, chemischen und elektrischen Eigenschaften innerhalb eines sehr breiten Temperaturbereichs. Die hitzebeständige Folie kann in einer Temperaturspanne von – 269°C bis + 400°C kurzzeitig benutzt werden. Durch die glatte Oberfläche, ohne Splintlöcher, ohne Blasen bietet sie einen guten Widerstand der hohen und niedrigen Temperatur.

---

**Anwendung:** Flexiso<sup>®</sup> PI FI 16000 wird als Isoliermaterial für Leiter und Kabel, für die Isolierung von Wicklungen, Magnetspulen und Transformatoren und ähnliche Anwendungen eingesetzt. Die Kunden können mit der Folie elektrische Isolierungen, kupferne Leitungen und Stäbe bewickeln.

---

**Lieferformen:** Flexiso<sup>®</sup> PI FI 16000 wird auf Rollen (bis zu 1000 mm) sowie als Klebeband (ab 6 mm Breite) geliefert.

---

**Lagerbedingungen:** Flexiso<sup>®</sup> PI FI 16000 ist unter normalen Bedingungen bis zu zwei Jahre lagerfähig (Temperatur 25°C, 50 % rel. Luftfeuchtigkeit).

---

Stand Juni 2011

Zeppelinring 18 | D-26197 Ahlhorn | Tel.: +49 (0) 4435 97 10 10 | Fax: +49 (0) 4435 97 10 11  
info@mueller-ahlhorn.com | www.mueller-ahlhorn.com | Sitz der Gesellschaft: Ahlhorn  
Geschäftsführer: Heinz-Jürgen Siebert | AG Oldenburg: HRB 209026 | Ust. ID-Nr.: DE 295969093  
St.-Nr.: 68/207/07677 | Zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2008 | UL anerkannter Repacker E341377

Dr. Dietrich Müller GmbH

- Elektroisolierstoffe
- Dichtungen
- Wärmeleitprodukte
- Technische Folien

Dr. Dietrich Müller GmbH, Zeppelinring 18, D-26197 Ahlhorn

## Flexiso® PI FI 16000

Eigenschaft	Test- methode	Einheit	Werte			
Gesamtdicke	ASTM D-882-91	mm	0,20 ± 0,05	0,050 ± 0,02	0,075 ± 0,03	0,125 ± 0,03
Dichte	ASTM D-1505-90	g/cm <sup>3</sup>	1,40	1,40	1,40	1,40
Flächengewicht	ASTM D-882-91	g/m <sup>2</sup>	280 ± 12%	72 ± 12%	108 ± 12%	180 ± 12%
Zugfestigkeit:						
längs	ASTM	N/mm <sup>2</sup>	≥ 600	≥300	≥380	≥450
quer	D-882-91	N/mm <sup>2</sup>	≥ 180	≥270	≥330	≥350
Dehnung						
längs	ASTM	%	≥35	≥35	≥35	≥35
quer	D-882-91	%	≥35	≥35	≥35	≥35
Durchschlags- festigkeit	ASTM D-149-91	MV/m	≥140	≥140	≥140	≥140

**Markeninformation:** Flexiso® ist eine eingetragene Marke der Firma Dr. Dietrich Müller GmbH, Deutschland.

**Zur Beachtung:** Die Angaben in diesem technischen Datenblatt basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter und Anwender wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei der Anwendung nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Je nach Einzelfall empfehlen wir Rücksprache mit uns. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze sind vom Empfänger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten.

Stand Juni 2011

Zeppelinring 18 | D-26197 Ahlhorn | Tel.: +49 (0) 4435 97 10 10 | Fax: +49 (0) 4435 97 10 11  
info@mueller-ahlhorn.com | www.mueller-ahlhorn.com | Sitz der Gesellschaft: Ahlhorn  
Geschäftsführer: Heinz-Jürgen Siebert | AG Oldenburg: HRB 209026 | Ust. ID-Nr.: DE 295969093  
St.-Nr.: 68/207/07677 | Zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2008 | UL anerkannter Repacker E341377

Dr. Dietrich Müller GmbH

- Elektroisierstoffe
- Dichtungen
- Wärmeleitprodukte
- Technische Folien