

Dr. Dietrich Müller GmbH, Zeppelinring 18, D-26197 Ahlhorn

Standprodukte

Winkelband SP 61630

Aufbau: Winkelband SP 61630 ist ein gelbliches Fadenstrukturband aus hochfesten Rayonfäden.

Eigenschaft: Die Fäden sind mit einem Kunstharzklebstoff verbunden und nicht wie herkömmlich gewebt, dadurch besonders reißfest. Winkelband SP 61630 ist stark hygroskopisch und besonders intensiv mit Lacken oder Harzen imprägnierbar. Winkelband SP 61630 ist bis Temperaturen von 170°C problemlos einsetzbar.

Anwendung: Zum Abbinden und Bandagieren von Wickelköpfen und Spulen im Elektromotoren- und Transformatorenbau.

Lieferformen: Winkelband SP 61630 wird auf Einwegspulen mit ca. 0,9 kg Füllgewicht und Breite 140 mm geliefert.

Technische Werte: Bruchdehnung ca. 9,0 %.
Stärke 0,30 mm
Temperaturklasse F (155°C)

Stand Oktober 2014

Zeppelinring 18 | D-26197 Ahlhorn | Tel.: +49 (0) 4435 97 10 10 | Fax: +49 (0) 4435 97 10 11
info@mueller-ahlhorn.com | www.mueller-ahlhorn.com | Sitz der Gesellschaft: Ahlhorn
Geschäftsführer: Heinz-Jürgen Siebert | AG Oldenburg: HRB 209026 | Ust. ID-Nr.: DE 295969093
St.-Nr.: 68/207/07677 | Zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2008 | UL anerkannter Repacker E341377

Dr. Dietrich Müller GmbH

- Elektroisierstoffe
- Dichtungen
- Wärmeleitprodukte
- Technische Folien

Dr. Dietrich Müller GmbH, Zeppelinring 18, D-26197 Ahlhorn

Winkelband SP 61630

Technische Daten

Typ	Breite	Mindest-Reißkraft	Lauflänge je Spule in
	mm	daN	m
A 4	1,8	20	1800
A 6	2,6	30	1000
A 8	3,5	40	800
A 11	4,8	50	500
A 14	6,1	70	400
A 16	6,9	80	350
A 18	7,8	90	300
A 22	9,5	110	250

Zur Beachtung:

Die Angaben in diesem technischen Datenblatt basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter und Anwender wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei der Anwendung nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Je nach Einzelfall empfehlen wir Rücksprache mit uns. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze sind vom Empfänger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten.

Stand Oktober 2014

Zeppelinring 18 | D-26197 Ahlhorn | Tel.: +49 (0) 4435 97 10 10 | Fax: +49 (0) 4435 97 10 11
info@mueller-ahlhorn.com | www.mueller-ahlhorn.com | Sitz der Gesellschaft: Ahlhorn
Geschäftsführer: Heinz-Jürgen Siebert | AG Oldenburg: HRB 209026 | Ust. ID-Nr.: DE 295969093
St.-Nr.: 68/207/07677 | Zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2008 | UL anerkannter Repacker E341377

Dr. Dietrich Müller GmbH

- Elektroisierstoffe
- Dichtungen
- Wärmeleitprodukte
- Technische Folien